

# Ficha Técnica

## AN0500 PINCUGUM Antigoteras Elastik PLUS

Revestimiento elástico-impermeabilizante a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa de gran duración; una vez seco, forma una película homogénea, impermeable y elástica que no se rompe con las dilataciones o pequeñas fisuras que se pueden producir en la obras. Debido a sus características es de gran utilidad en: terrazas, azoteas poco transitadas, restauración de cubiertas en mal estado y con problemas de goteras.



Referencia: AN0500AG2

Unidades de presentación:

0.750Lt., 4Lt. Y 15Lt.



### Características técnicas

Vehículo: Resina acrílica de elasticidad media

Color: Transparente y colores

Brillo: Brillante

Peso específico: 1.37 ± 0.02 a 20°C

Viscosidad: 130000 cps a 20°C

Sólidos en peso: 69.20% aprox.

Sólidos en volumen: 58.80% aprox.

Contiene COV máx. 14g/l—El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. i) para el producto listo al uso es COV máx. 140 g/l (2010)

### Datos de utilización

Rendimiento: 1,1 m<sup>2</sup>/lt en total para el sistema acabado, se consigue con 3 manos del producto.

Secado al tacto: mínimo 6 horas a 20°C con una HR del 60%

Secado total: mínimo 72 horas a 20°C con una HR del 60%

Elongación: A los 15 días 300%

Limpieza de utensilios: Lavar los utensilios de pintado con abundante AGUA inmediatamente después de cada uso.

Dilución: No diluir. Diluir sólo la primera capa en caso que fuese necesario.

Almacenamiento: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C

No aplicar con el soporte caliente.

La humedad ambiental no debe superar el 80% a 20°C

No aplicar en exteriores si se prevé lluvia, ni a pleno sol

Sistema de aplicación: Brocha, rodillo de lana sintética de fibra corta o media para mejorar la nivelación del producto y reducir las burbujas.



Desde 1990

mail: pinturascuxart@pinturascuxart.com

Web: www.pinturascuxart.com

T: 937 776 371 F: 937 774 812



ER - 0284/2011

# Ficha Técnica

## AN0500 PINCUGUM Antigoteras Elastik PLUS



### Preparación de la superficie y aplicación

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar la lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes, pintura satinada y pinturas antiguas en mal estado, así como otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Eliminar también los restos de productos utilizados en la limpieza.

Superficies nuevas: las nuevas estructuras de hormigón se dejarán secar un mínimo de 28 días

Sustratos no porosos: Añadir a la pintura un promotor de adherencia antes de su aplicación.

Mezclar la pintura hasta su total homogenización de color y viscosidad

Aplicar un mínimo de 2 o 3 manos para alcanzar el grosor mínimo de capa final (calcular 0'900 gr./m2 para conseguir el espesor ideal). Tener en cuenta que a más grosor de capa aumenta el tiempo de secado. Dejar secar muy bien cada capa antes de aplicar la siguiente

Ocasionalmente, en el Pincugum Antigoteras Elastik Standard Incoloro pueden aparecer manchas blanquezinas, esto revela la presencia de humedad residual bajo la película de pintura.

**Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor.**



*Desde 1990*

mail: [pinturascuxart@pinturascuxart.com](mailto:pinturascuxart@pinturascuxart.com)

Web: [www.pinturascuxart.com](http://www.pinturascuxart.com)

T: 937 776 371 F: 937 774 812



ER - 0284/2011