



Pinturas Diferentes PAIGUM
Avenida Cova Solera,16 - Pol. Industrial Cova Solera
Tel.: +34 93 588 05 68 - Fax: +34 93 588 39 53
08191 Rubí - Barcelona - Esp.

PAIGUM BARNIZ PU-50 1 C.

Ficha nº B/2-303

NATURALEZA COMPONENTES	Polímero uretánico aromático Producto MONO-COMPONENTE, reactivo por la humedad ambiental
CARACTERÍSTICAS PROPIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Aspecto : Líquido transparente, ligeramente ámbar* Densidad : 1* Contenido en sólidos : 50 %* Viscosidad : 25 seg. (Ford nº 4)
APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none">* Aplicaciones solo en interior* Sobre todo tipo de superficies: Madera, baldosa, cemento...Para soportes de naturaleza inorgánica y con poco o ningún poro, aplicar previamente nuestra IMPRIMACIÓN CERÁMICA 2 C. (I/1-201).* Rendimiento, según naturaleza y estado del soporte: entre 75 y 250 grs. por m². y capa .* Seco polvo : 4 horas* Seco tacto (repintado) : 6 h.* Seco rayado : 17 h.* No demorar la aplicación entre capas más de 24 h.* Prever ventilación durante la aplicación y las primeras horas de secado. En aplicaciones realizadas con mala ventilación y exceso de capa, se han detectado manchas en ciertas pinturas plasticas adyacentes y ligeras espumaciones puntuales en el barniz
PRESENTACIÓN	Envases herméticos de 1 lts. 4 y 15 lts.
NORMAS DE SEGURIDAD	Producto inflamable Utilizar guantes, difícil eliminación una vez polimerizado sobre la piel. Utilizar mascarilla y equipo de protección si se emplea air-less. Etiquetado de seguridad: R-10,S-23, S-16, S-33, S-51 Contenido en VOCs = 500 gr. / litro

Esta ficha anula y sustituye a la B/1-303 y esta editada con carácter orientativo. PAIGUM, S.A., se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso y declina toda responsabilidad sobre aplicaciones incorrectas, aconsejando siempre un asesoramiento puntual.