



COLAS • ADHESIVOS
BARNICES • PINTURAS

Laboratorios Rayt, s.a.

C.I.F. n.º A-60-106382

FABRICA Y OFICINAS:

GARRIGA, 188-200 - APDO. DE C. 39

TEL. 93 460 78 20

FAX 93 383 63 56

08910 BADALONA - ESPAÑA

E-mail: export@rayt.com - Internet://www.rayt.com

MADRID POLIG. IND. LOS ANGELES - TORMEROS, 36
FAX 91 695 74 14 - TEL. 91 682 16 11 - 28906 GETAFE

VALENCIA POLIG. IND. VIRGEN DE LA SALUD - PARCELA Nº 5D
APART. 69 - FAX 96 370 83 56 - TEL. 96 379 88 76 - 46950 CHIRIVELLA

VIZCANA DE PRODUCTOS QUIMICOS RIBERA DE DELUSTO, 70
FAX 94 476 23 98 - TELS. 94 447 33 19 - 476 23 98 - 48014 BILBAO

LA CORUÑA GAMBRINUS, 101 - NAVES 8-9 - POL. IND. LA GRELA-BENS
FAX 981 25 21 99 - TELS. 981 26 82 39 - 26 82 40 - 15008 LA CORUÑA

Hoja Técnica

ADEXPLAST DECO INTERIOR MATE - BLANCO Y COLORES

TIPO DE PRODUCTO

Pintura plástica de acabado mate, de muy fácil aplicación, para trabajos de decoración tanto en interiores como en exteriores.

De alto efecto decorativo, de tacto agradable y brillo mate.

Dispone de unas excelentes propiedades de tixotropía y viscosidad, con un excelente rendimiento, cubrición, blancura, resistencia al amarilleamiento, muy buena lavabilidad, y resistencias al frote en húmedo y al exterior.

Su adecuada reología facilita la aplicación a rodillo y evita los descuelgues y las salpicaduras.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de vehículo	: Dispersión de un copolímero acrílico
Aspecto	: Líquido viscoso tixotrópico
Color	: Blanco / colores según cartas.
Viscosidad a 20°C	: 10.000 – 12.500 cps Brookfield
Densidad a 20°C	: 1.500 – 1.600 g/ml
Brillo	: Mate
Contenido en sólidos:	: 60 – 64 % (en peso) : 38 – 42 % (en volumen)
Rendimiento teórico	: 6 – 8 m ² por litro y capa
Resistencia al lavado	: Superior a 2.000 ciclos s/ norma UNE 48284-95
Secado:	(según temperatura y humedad)
- al tacto	: 30 minutos
- repintado	: Mínimo 3 horas

APLICACIONES

Para la decoración de todo tipo de superficies de albañilería, hormigón, mortero, piedra natural o artificial, estucos, yeso, fibrocemento, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca y libre de suciedad, polvo, grasas o moho.

Superficie Imprimación recomendada

Obra nueva: La misma pintura plástica diluida, o sobre un sellador como el Wetton Binder, Barniz Obra vista o Barniz Antisalitre (si se prevé su aparición).

En superficies donde se prevea un ataque intenso de hongos, algas o líquenes, es aconsejable sanear primero la zona con nuestro Producto Antimoho.

En obra vieja: Eliminar los restos de pintura, sanear, fijar el soporte y proceder como si se tratara de obra nueva.

Madera interior: Selladora Blanca



COLAS • ADHESIVOS
BARNICES • PINTURAS

Laboratorios Rayt, s.a.

C.I.F. n.º A-60-106382

FABRICA Y OFICINAS:

GARRIGA, 188-200 - APDO. DE C. 39

TEL. 93 460 78 20

FAX 93 383 63 56

08910 BADALONA - ESPAÑA

E-mail: export@rayt.com - Internet://www.rayt.com

MADRID POLIG. IND. LOS ANGELES - TORMEROS, 36
FAX 91 695 74 14 - TEL. 91 682 16 11 - 28906 GETAFE

VALENCIA POLIG. IND. VIRGEN DE LA SALUD - PARCELA Nº 5D
APART. 69 - FAX 96 370 83 56 - TEL. 96 379 88 76 - 46950 CHIRIVELLA

VIZCANA DE PRODUCTOS QUIMICOS RIBERA DE DELUSTO, 70
FAX 94 476 23 98 - TELS. 94 447 33 19 - 476 23 98 - 48014 BILBAO

LA CORUÑA GAMBRINUS, 101 - NAVES 8-9 - POL. IND. LA GRELA-BENS
FAX 981 25 21 99 - TELS. 981 26 82 39 - 26 82 40 - 15008 LA CORUÑA

Hoja Técnica

ADEXPLAST DECO INTERIOR MATE - BLANCO Y COLORES

EQUIPO DE APLICACIÓN

Aplicar mediante brocha, rodillo o pistola airless.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar una primera mano diluyendo la pintura con un 10 a 20% de agua. Una vez seco, aplicar una segunda mano, al uso o con un 5% de agua.

No aplicar en temperaturas inferiores 5°C ni superiores a 30°C. Asimismo, en aplicaciones al exterior, cuando se prevea la aparición de lluvia.

LIMPIEZA

Limpieza de utensilios: (en húmedo) agua - (película seca) disolvente limpieza.

OBSERVACIONES

El rendimiento de esta pintura depende del tipo de adsorción y estado de la superficie a pintar.

TEÑIDO

Con tintes adecuados en base acuosa o universales, tal como nuestros tintes de la línea tintométrica ADEX COLOR.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

En envase cerrado y almacenado a temperatura ambiente no extrema: 12 meses. Preservar de las heladas y a una temperatura no inferior a 5°C. Mantener los envases cerrados después de utilizarse.

PRESENTACIÓN

Envases de 15 litros.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

Contenido máximo en volátiles orgánicos: 11 g/l
Valor límite de la U.E. para el producto: (Cat:A/ a): 30 g/l (2010).

Revisión: 00

Sustituye: -

Fecha: 31/07/13

Emisor : Departamento Técnico / I+D

Pág. 2/2

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.