



## 0715 Optimus Antimoho

# D12

**Descripción** Pintura en dispersión acuosa formulada con resinas de copolímero acrílico diseñada especialmente para su uso en obra nueva y decoración. Dotado de aditivos fungicidas antimoho. De excelente blancura y cubrición gracias a su estudiado balance entre pigmentos de dióxido de titanio, extendedores y carbonatos de la máxima calidad. Una vez aplicado y seco, forma una película transpirable e ignífuga, de elevada cubrición y blancura. Para uso Interior-Exterior

**Propiedades**

- Antimoho para la protección del film
- Excelente Blancura
- Elevada Cubrición
- Transpirable
- Buena adherencia
- Ignífuga M1 (UNE23727/90)
- Lavable 5.000 ciclos DIN 53778
- Uso Interior-Exterior

<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color</b>	Blanco
<b>Viscosidad</b>	110-120 KU
<b>Solidos</b>	45 % Valor medio estadístico
<b>Secado</b>	½ hora a 20°C. y humedad ambiental del 50%.
<b>Repintado</b>	2 - 4 horas.
<b>Rendimiento</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras.
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Limpieza</b>	Agua
<b>Densidad</b>	1.57 Kg/L +/-0.02
<b>COV</b>	5 g/l Cat (A/a) (75g/30g/l)



**Aplicación** Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Las superficies de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados. Con objeto de evitar las eflorescencias salinas se recomienda que previo al pintado se realice un cepillado y lavar a continuación con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%. Aclarar con agua dulce abundantemente. Dejar secar completamente antes de empezar a pintar. Si la superficie a limpiar presenta mohos, algas, hongos, etc, previo al pintado se deberá realizar un saneamiento de la superficie aplicando una solución de agua con lejía al 10%. Aclarar a continuación con abundante agua dulce y dejar secar completamente antes de pintar. Se recomienda la utilización de productos dotados o reforzados con Antimoho.





## 0715 Optimus Antimoho

# D12

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Optimus diluido con un 5% de agua. Acabar con una o dos manos de Optimus a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos de Optimus a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura vieja y tratar como si fuera superficie nueva.

Si el soporte es muy absorbente aplicar una mano de Sellakril diluida en 4 partes de agua.

Sobre soportes de yeso proyectado o de carton yeso como Pladur, etc es recomendable dar una primera mano de BK-MIL y terminar con Optimus con una o dos manos.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C.

---

**Presentación** 14 L / 5kg

**Sistema Tintométrico**  NO

---

**Seguridad** No precisa etiquetado de seguridad.  
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

---

**Conservación** Excelente en envase original y bien cerrado (2 años). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol y de las heladas.





## 0715 Optimus Antimoho

# D12

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso sí hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web [www.banaka.es](http://www.banaka.es)



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05**  
**[info@banaka.es](mailto:info@banaka.es) - [www.banaka.es](http://www.banaka.es)**

